

Définition

Enduit en poudre à base de ciment, de produits de carrières sélectionnés, de résine et d'agents hydrofuges, Idéal pour bloquer et prévenir l'humidité apparente contenue dans les supports de maçonnerie bruts qu'elle soit permanente ou ponctuelle.

Destination

Tous supports de maçonnerie bruts, secs ou humides non suintants, intérieurs ou extérieurs tels que : ciment, béton, parpaing, brique, pierre.

Avantage / qualités :

- Bloque l'humidité
- Egalise les supports
- Laisse respirer le support
- Protège les finitions

Mise en œuvre

Matériel d'application : lame pour enduit ou lisseuse

Préparation de surface : les supports seront préparés conformément aux DTU 59.1, 59.2. Les fonds doivent être durs, cohésifs, et propres. Les supports doivent être décapés jusqu'à la maçonnerie, au niveau de la zone humide et en périphérie.

Taux de Gâchage : environ 27% pour une application à la brosse large (badigeon) et environ 22% pour une application à la lame à enduire ou à la lisseuse. Laisser reposer 15 minutes et mélanger à nouveau avant application.

Application : A la lame à enduire ou à la lisseuse en 1 ou 2 couches.

A la brosse, en 2 couches croisées. En consistance épaisse, le TX 500 peut-être utilisé en rebouchage ponctuel.

Epaisseur d'application : minimum total de 2 mm. Doit-être appliqué en épaisseur uniforme.

Consommation :

En consistance enduit (dilution à 22%) : 1,5kg/m²/mm d'épaisseur.

En consistance badigeon (dilution à 27%) : 1,4kg/m²/mm d'épaisseur.

Nettoyage du matériel : A l'eau

Conditions d'application

Précaution d'emploi : Par temps chaud et sec, mouiller abondamment le support avant application. La température du mélange modifie le temps de prise du produit : une température élevée l'accélère, une température basse le retarde. Ne pas appliquer à une température < 5 °C et > 35 °C, en plein soleil, sur des fonds surchauffés.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.

que la présente notice n'ap pas été modifiée par une édition plus récente.