



Primaire V750

DEFINITION

Primaire inhibiteur de rouille à base de phosphate de zinc et résine glycérophtalique

Localisation
Propriétés

Intérieur/extérieur
Application facile
Séchage rapide

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds

Voir descriptif au verso et se conformer aux prescriptions du D.T.U 59.1 en vigueur.

Matériel d'application
Dilution

Brosse, Rouleau, Pistolet
Au White spirit
Brosse et Rouleau : 5 % maximum
Pistolet : 10à 15%

Application

Brosse , Rouleau : empâter les surfaces à traiter , lisser de suite .
Pistolet : pulvériser en évitant de travailler trop près du support.

Rendement

12 m2/ L

Délai de recouvrement

24 H à 20°C
3 semaines maximum.

Nettoyage du matériel

White spirit ou diluant cellulosique

PRECAUTION D'EMPLOI

Une bonne aération en cours et après application est conseillée.

CONDITIONNEMENT

1-4 et 25 KGS

CLASSIFICATION

NM 03.3.009
Famille I-Classe 4a

SUBJECTILES	PREPARATION	FINTION
Métaux ferreux (Aspect non peint et rouillé)	<p><u>ROUILLE PEU ADHERENTE</u> Elimination par brossage à la brosse métallique</p> <p><u>ROUILLE EPAISSE</u> Elimination par martelage, piquage suivi d'un brossage . Dans certains cas prévoir une élimination par projection d'abrasifs. Application 2 couches de PRIMAIRE V 750</p>	Primaire V 750 est recouvrable par lui même et par tous les systèmes de peinture , enduits ou revêtements à l'exclusion de peintures Epoxy , Polyuréthane et au Caoutchouc chloré
Métaux ferreux (Aspect non peint et calaminé)	Elimination de la calamine par projection d'abrasifs au degré de soins 1 . 2 ou 3 Brossage à la brosse métallique Application 2 couches de PRIMAIRE V 750	

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Peinture
Densité	1.3 +/- 0.05
Viscosité	130-140 s CA4 à 20°C
Liant	Résine glycérophtalique
Pigments	Phosphate de zinc , Oxyde de titane , oxydes de fer (En fonction des teintes)
Degré de brillant	mat -satiné
Extrait sec moyen	48±1 %
Teintes	Gris, Jaune , Brun rouge
Solvant	White spirit
Séchage (à 20 °C)	H.P : 2 H / SEC : 4H /DUR : 24H
Conservation	Une année en emballage d'origine fermé.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit . Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.

que la présente notice n'ap pas été modifiée par une édition plus récente.