

Laque brillante alkyde - uréthane

DEFINITION

CELLUC 109 est une peinture laque haut de gamme au brillant profond pour travaux soignés.

Localisation

Extérieur / Intérieur.

Propriétés

- . Facile d'application.
- . Résiste aux rayures et aux chocs.
- . Possède une très bonne résistance aux intempéries.

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds

Voir Descriptif au verso et se conformer aux prescriptions du D.T.U. 59.1 en vigueur.
Pour les cas particuliers, consulter notre Département Bâtiment.

Matériel d'application

Brosse, rouleau laqueur, pistolet conventionnel ou air-less.

Dilution

White spirit
. Brosse rouleau : 5 à 10 % maximum.
. Pistolet conventionnel : 20 % maximum.
. Pistolet Air-less : selon type de matériel.

Application

Rouleau : empâter très régulièrement et lisser de suite toujours dans le même sens.
Pistolet : travailler en passes croisées en laissant un petit délai de prise entre chaque passe.

Rendement

Sur fonds lisses et non absorbants : 18 m² / litre

Délai de recouvrement

24 heures à 20° C et 60 % d'humidité relative.

Nettoyage du matériel

White spirit ou diluant cellulosique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer CELLUC 109 directement sur béton et enduit de ciment.
Prévoir une sous-couche neutralisante (PRIMOREX).

CONDITIONNEMENT

1K Net - 4KNET - 15KNet
NM 03.3.009.

CLASSIFICATION

Famille I - Classe 4a.

DESCRIPTIF

SUBJECTILES	TRAVAUX PREPARATOIRES	TRAVAUX DE FINITION
Béton	Brossage, époussetage 1 Couche de PRIMOREX Dégrossissage à l'enduit TOUPRET BBG Enduisage et ratissage au STOPASTRAL. (intérieur seulement)	2 Couches de CELLUC 109 à 24 heures d'intervalle.
Enduits de ciments	Brossage, époussetage 1 Couche de PRIMOREX Enduisage repassé au STOPASTRAL (intérieur seulement)	
Plâtre et dérivés	Egrenage, époussetage 1 Couche de FORMOPRIM Ratissage au STOPASTRAL	
Bois et dérivés	Ponçage, époussetage 1 couche de FORMOPRIM Ratissage au STOPASTRAL	
Métaux ferreux	Brossage 1 Couche de PRIMAIRE V750 à l'intérieur 2 Couches de PRIMAIRE V750 à l'extérieur	
Métaux non ferreux	Dégraissage 1 Couche de WASH PRIMER	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes	Lessivage si nécessaire, ponçage, époussetage 1 Couche de FORMOPRIM Rebouchage et enduisage éventuel au STOPASTRAL (Intérieur seulement).	

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Peinture légèrement thixotropée
Densité moyenne	1,17 pour le blanc
Liant	Résine alkyde - uréthane
Pigment	Exclusivement Dioxyde de Titane rutile
Extrait sec moyen en poids	69%
VOC 250°C BP (g/l)	388 g/
Extrait sec moyen en volume	52%
Degré de brillant	Brillant (Norme AFNOR X 08 002)
Séchage à 20°C et 60% HR	HP : 4 h - Sec : 8 h - Dur : 24 h
Lavabilité et Lessivabilité	Excellentes
Point éclair	35° C
Viscosité	Supérieure à 60 secondes (coupe ISO 6 mm)
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.

que la présente notice n'ap pas été modifiée par une édition plus récente.