

**Finition intérieure glycérophtalique mate très lavable à faible odeur****DEFINITION**

Peinture glycérophtalique mate.

Localisation

Intérieur : plafonds, murs, ouvertures, pièces sèches et pièces humides.

Propriétés

- . Facilement applicable à la brosse.
- . Absence de coulures et de traces de reprises.
- . Séchage rapide.
- . Bonne lessivabilité.
- . Mat profond d'aspect flatteur.
- . Très bonne lavabilité.
- . Faible odeur

**MISE EN OEUVRE**

Préparation des fonds

Les supports doivent être sains, secs et préparés dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du D.T.U. 59.1 en vigueur.  
Voir Descriptif au verso.

Matériel d'application

Brosse, rouleau à poils courts, pistolet pneumatique ou air-less.

Dilution

White Spirit.  
Brosse et rouleau : ne pas dépasser 3 %.  
Pistolet : 5 à 10 %.

Application

Rouleau : empâter régulièrement les fonds, lisser de suite toujours dans le même sens.  
Pistolet : appliquer en passes croisées mouillé sur mouillé.

Rendement

8 m<sup>2</sup> / kg par couche.

Nettoyage du matériel

White Spirit ou diluant cellulosique.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas appliquer directement sur fonds très alcalins tels que enduits de ciments et bétons frais, fibro-ciment.  
Prévoir une sous-couche neutralisante.

**CONDITIONNEMENT**

1 - 5 et 30 kg

**CLASSIFICATION**

**NM 03.3.009**  
**Famille I - Classe 4a.**

**DESCRIPTIF**

SUBJECTILES	TRAVAUX PREPARATOIRES	TRAVAUX DE FINITION
Béton	Brossage et époussetage 1 Couche de PRIMOREX Dégrossissage à l'enduit TOUPRET BBG Ratissage à l'enduit STOPASTRAL	<b>2 couches REXOMAT</b>
Enduit de ciment	Brossage et époussetage 1 couche de PRIMOREX Enduisage repassé à l'enduit STOPASTRAL	
Plâtre et dérivés	Egrenage et époussetage 1 Couche de FORMOPRIM Ratissage à l'enduit STOPASTRAL	
Bois et dérivés	Ponçage et époussetage 1 Couche de FORMOPRIM Ratissage à l'enduit STOPASTRAL.	
Métaux ferreux	Brossage 2 Couches Primaire V .750	
Métaux non ferreux	Dégraissage 1 Couche de WASH PRIMER.	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes	Ponçage - Epoussetage 1 couche de FORMOPRIM, rebouchage et enduisage éventuel au STOPASTRAL	

**FICHE TECHNIQUE**

<b>Présentation</b>	Peinture
<b>Viscosité</b>	125 KU à 20° C
<b>Densité</b>	1,80 + ou - 0,05
<b>Liant</b>	Résine glycérophthalique
<b>Pigment</b>	Dioxyde de Titane rutile
<b>Extrait sec</b>	80 % + ou - 2 %
<b>Aspect du feuil</b>	Légèrement poché.
<b>Teinte</b>	Blanc - Peut être teinté avec COLORASTRAL ou TEINTASTRAL ne pas dépasser 5 %
<b>Séchage</b>	H.P. : 2 heures - Sec : 4 heures - Dur : 24 heures - Recouvrable : 12 heures
<b>Lavabilité</b>	Bonne
<b>Lessivabilité</b>	Bonne
<b>Conservation</b>	1 an en emballage d'origine fermé.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.

que la présente notice n'ap pas été modifiée par une édition plus récente.

**ANC Groupe Maroc**

Route Côtière Mohammedia, Bd. Ennassij (ex B) Q.I.Aïn Sebâa - Casablanca - MarocTél. : 05 22 67 87 87