



Vernis V 704

Vernis formophénolique pour protection des boiseries très exposées

DEFINITION

Vernis brillant à base de résine formophénolique modifiée et présentant une bonne tenue extérieure.

Localisation

Protection des boiseries extérieures ou en décoration intérieure.

Propriétés

- . Très garnissant et brillant.
- . Très facile d'application.
- . Haute résistance aux intempéries et aux U.V.
- . Evite le bleuissement des bois.
- . Permet des travaux d'entretien faciles.

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds

Voir Descriptif au verso et se conformer aux prescriptions du D.T.U. 59.1 en vigueur.

Matériel d'application

Brosse, pistolet pneumatique.

Dilution

White Spirit.

Application

Brosse : appliquer régulièrement le Vernis, lisser dans le sens des fibres du bois. Eviter toute surépaisseur.
Pistolet : appliquer en voiles minces en évitant toute charge. Dilution : 5 à 10%.

Rendement

12 m² / litre par couche.

Délai de recouvrement

24 heures à 20° C et 65 % d'humidité relative.

Nettoyage du matériel

Au White Spirit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Poncer soigneusement avant et après l'application de la 1ère et 2ème couche afin d'éliminer les fibres du bois qui se redressent.
Pour obtenir la meilleure tenue, prendre soin de revêtir les chants aussi soigneusement que les faces visibles.
Insister sur tous les assemblages afin de limiter les risques de pénétration d'eau. Ne pas vernir sur bois dont la teneur en humidité est supérieure à 18 % en poids.

CONDITIONNEMENT

750ml - 4Litres.

CLASSIFICATION

NM 03.3.009
Famille I - Classe 2c.

DESCRIPTIF

SUBJECTILES	TRAVAUX PREPARATOIRES	TRAVAUX DE FINITION
Bois résineux neufs	Brossage - Ponçage - Epoussetage Lavage au White Spirit si nécessaire 1 Couche de VERNIS EXTERIEUR V.704 dilué à 10 %. Après 24 heures, reponcer pour casser les fibres des bois relevées.	3 Couches de VERNIS EXTERIEUR V.704 non dilué à 24 heures d'intervalle avec égrenage de la 2ème couche. L'épaisseur finale doit être de l'ordre de 150 microns.
Bois feuillus neufs	Brossage - Ponçage - Epoussetage 1 Couche de VERNIS EXTERIEUR V.704 dilué à 10 %. Après 24 heures, reponcer.	
Bois exotiques neufs	Brossage - Ponçage - Epoussetage 1 Couche de VERNIS EXTERIEUR V.704 dilué à 10 %. Pour certains bois contenant des phénols anti-siccatifs, consulter notre Département Bâtiment.	
Bois résineux, feuillus, exotiques, vernis en bon état ou présentant dégradation limitée (écaillage, cloquage).	Ponçage - Epoussetage. 1 Couche de VERNIS EXTERIEUR V.704 dilué à 10 %.	

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Vernis incolore
Viscosité	140" - 150" CA4 à 20°C
Densité	0,92 + ou - 0,05
Liant	Résine formophénolique modifiée
Extrait sec en poids	72 % + ou - 2 %
Aspect	Brillant
Séchage	H.P. : 6 heures - Sec : 10 heures - Recouvrable : 24 heures
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'évolution de la technique étant permanente. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.

que la présente notice n'ap pas été modifiée par une édition plus récente.

ANC Groupe Maroc

Route Côtière Mohammedia, Bd. Ennassij (ex B) Q.I.Aïn Sebâa - Casablanca - MarocTél. : 05 22 67 87 87