

DEFINITION

Localisation

Peinture laque brillante alkyde pour tous travaux de finition.

Extérieur / Intérieur

Propriétés

Facile d'application

Brillant durable

Bonne tenue dans le temps

Lavable et Lessivable

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds

Voir descriptif au verso et se conformer aux prescriptions du D.T.U. 59.1 en vigueur.

Matériel d'application

Brosse, rouleau laqueur, pistolet pneumatique.

Dilution

White Spirit

Application

Rouleau, brosse : diluer jusqu'à 10% maximum pour la première couche
Pour la couche de finition, diluer jusqu'à 5%.
Empâter très régulièrement et lisser de suite toujours dans le même sens.

Pistolet : diluer jusqu'à 20% maximum.

Travailler en passes croisées en laissant un petit délai de prise entre chaque passe.

Rendement/Consommation

environ 10 à 12 m² / kg et par couche.

Délai de recouvrement

Environ 24 heures

Nettoyage du matériel

White Spirit ou diluant cellulosique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer Astraline directement sur béton ou enduit de ciment.
Prévoir une sous couche neutralisante (Primorex).

CONDITIONNEMENT

PM (1 kg BPN) - GM (4 kg BPN) - Estagnon (25 kg net)

CLASSIFICATION

NM 03.3.009
Famille I - Classe 4a

DESCRIPTIF

SUBJECTILES	PARA	FINITION
Béton	Brossage, époussetage 1 couche de PRIMOREX Rebouchage à l'enduit BBG Enduisage et râtissage au STOPASTRAL (intérieur seulement)	
Enduit de ciment	Brossage, époussetage 1 couche de PRIMOREX Rebouchage et enduisage au STOPASTRAL (intérieur seulement)	
Plâtre	Egrenage, époussetage 1 couche de FORMOPRIM Reb	2 Couches d'ASTRALINE à 24 heures d'intervalle
Bois et dérivés	Pon 1 couche de FORMOPRIM Râtissage au STOPASTRAL si nécessaire (intérieur seulement)	
Métaux ferreux	Bro 2 couches de PRIMAIRE V 750	
Métaux non ferreux	Dégraissage 1 couche de WASH PRIMER	
Anciens fonds de peinture bien adhérents	1 couche de FORMOPRIM Rebouchage et Enduisage éventuel au STOPASTRAL (intérieur seulement)	

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Peinture
Densité	1,27 + ou - 0,05 pour le blanc ; variable selon les teintes
Viscosité	130 à 150 secondes coupe A4
Liant	Résine alkyde longue en huile
Pigments	Blanc : dioxyde de titane rutile ; teintes : pigments solides à la lumière
Solvant	White spirit
Extrait sec moyen en poids	environ 73%
Aspect du feuil	Brillant
Teinte	Blanc et teintes (miscibles entre elles)/ le blanc peut être teinté avec le COLORASTRAL jusqu'à 5%.
Séchage	H.P : 4 heures - Sec : 8 heures - Dur : à environ 1 semaine
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.

que la présente notice n'ap pas été modifiée par une édition plus récente.