

# AQUASATIN

## ■ DEFINITION.

Une peinture acrylique satinée.

## ■ DESTINATION

### INTERIEUR/EXTERIEUR

- Travaux de décoration (salons, cuisines, salle de bain, halls, hopitaux ,cliniques, Chambre d'enfants, restaurant.....)

## ■ PROPRIETES.

- Pouvoir opacifiant élevé
- Résistance à la lavabilité
- Absence d'odeur
- Facilité d'application
- Résistance au jaunissement

## ■ MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du DTU.

## ■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT
Velouté
ASPECT DU FEUIL SEC
Satiné
DENSITE
1.35 ± 0.05 à 25°C
VISCOSITE
115KU ± 5 à 25°C
EXTRAIT SEC EN POIDS
73% ± 2%
LIMITE D'APPLICATION
Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)
Hors poussière :30mn
Dur : 5heures
RENDEMENT
8 à 12m <sup>2</sup> /kg
CONDITIONNEMENT
1kg ,4kg & 20 kg
TEINTE
Blanc + couleurs nuancier , se teinte avec la teinte à l'eau (FACOTEINTE)
CONSERVATION
1an en emballage fermé
MATERIELLE
Rouleau-Brosse-Pistolet

**CLASSIFICATION :** NM 03.3.009. Famille I-classe 7b2

# AQUASATIN

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS	TRAVAUX DE FINITION
<b>BETONS</b>	<b>FONDS ANCIENS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Grattage, ponçage et dépoussiérage</li> <li>* 1 couche d'<b>IMPREGNANT ZK</b> ou <b>AQUAPRIM</b></li> <li>* Enduisage et ratissage par l'<b>ENDUIT PRODIGE</b></li> <li>* Sous couche avec <b>FACONYL</b></li> </ul>	<p>1<sup>ère</sup> couche de <b>AQUASATIN</b> diluée à 10% d'eau .</p> <p>2<sup>ème</sup> couche de <b>AQUASATIN</b> diluée à 5% d'eau</p>
	<b>FONDS NEUFS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Ponçage (abrasif 40°) et dépoussiérage</li> <li>* 1 couche d'<b>IMPREGNANT ZK</b>.</li> <li>* 2 couches d'<b>ENDUIT PRODIGE</b>.</li> </ul>	
<b>PLATRE ET DERIVÉS</b>	<b>FONDS ANCIENS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Grattage , ponçage et dépoussiérage</li> <li>* Couche <b>FORMOLITH</b></li> <li>* Rebouchage par <b>ENDUIT STOFIX</b></li> <li>* Sous couche avec <b>FACONYL</b></li> </ul>	
	<b>FONDS NEUFS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Ponçage et dépoussiérage</li> <li>* Couche <b>FORMOLITH</b></li> <li>* Rebouchage par <b>ENDUIT STOFIX</b></li> <li>* Sous couche avec <b>FACONYL</b></li> </ul>	
<b>METAUX FERREUX</b>	<b>FONDS ANCIENS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Grattage, brossage ponçage et nettoyage</li> <li>* 2 couches d'antirouilles</li> </ul>	
	<b>FONDS NEUFS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Brossage, ponçage dégraissage et nettoyage</li> <li>* 2 couches d'antirouilles</li> </ul>	
<b>METAUX NON FERREUX</b>	<b>FONDS ANCIENS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Grattage, brossage, ponçage et nettoyage.</li> <li>* 1 couche <b>WASH PRIMER</b>.</li> </ul>	
	<b>FONDS NEUFS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Dégraissage.</li> <li>* 1 couche <b>WASH PRIMER</b>.</li> </ul>	

**N.B :** La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles .Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que le présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.